



**Les colorants Arasilk sont des colorants liquides thermofixables.**

**Ils se fixent à la chaleur (fer à repasser, séchoir, four domestique).**

**Les couleurs Arasilk peuvent être employées sur quantité d'autres supports que la soie: laine, coton, lin et tout autre textile naturel.**

Dans tous les cas, il convient de réaliser un essai de mise en couleur et de fixation.

**Ils peuvent se mélanger entre eux.**

Les colorants thermofixables ont un rendu un peu moins vifs que les colorants étuvables, mais ils se travaillent de la même manière.

Ces couleurs sont fabriquées à base de pigments.

Elles s'utilisent en peinture uniquement et la réalisation terminée présente un endroit et un envers.

Le médium est utilisé pour diminuer l'intensité des couleurs - Medium Arasilk: DU 017 0050 005 (50ml) ou DU 017 0250 005 (250ml).

Le blanc mélange peut être mélangé à toutes les teintes pour réaliser des tons pastels - Blanc mélange Arasilk: DU 017 0050 027 (50ml) ou DU 017 0250 027 (250ml).

Arasilk permet toutes les techniques traditionnelles de la peinture sur soie:

- Sel: par saupoudrage, orienté ou aléatoire, de sel blanc sur la couleur encore humide. Attendre le séchage complet avant d'enlever le sel...
- Serti: tracer le dessin à la plume montée sur une burette remplie de Gutta H Dupont (Sertis NO, Sertis EAU et Sertis Metal) ou sur un tube de serti à l'eau. Laisser sécher puis parfaire la séchage au sèche-cheveux avant la mise en couleur.
- Aquarelle: sur soie mouillée ou sur soie sèche avec de l'anti-fusant à l'eau - H Dupont Anti-fusant 1HO - DU 073 0100 000 (100ml) ou DU 073 0250 000 (250ml).
- Et encore d'autres selon votre imagination: pulvérisation, batik, mahaju,...

Nettoyage des instruments: eau.

À utiliser avec les auxiliaires (H Dupont Anti-fusant 1HO, H Dupont Epaisissant) et sertis à l'eau H Dupont (Sertis NO, Sertis EAU et Sertis Metal).

Lavage : les soies peintes avec Arasilk peuvent être lavées, **après le fixage à la chaleur**. Laver à l'eau tiède (30°C à 40°C) au savon doux sans maltraiter la soie puis rincer à l'eau courante froide.

## Rappel

**Il est indispensable de fixer  
les couleurs sur le tissu  
Le fixage ravive  
les couleurs.**



## **2. Le thermofixage**

**Cette méthode suffit à fixer les couleurs.**

Les pigments des colorants thermofixables (Arasilk) se fixent au contact de la chaleur sèche soit:

### **a) au fer à repasser:**

- Placez le tissu entre deux feuilles de papier de soie
- Réglez le fer sur la position coton/lin - **sans vapeur**
- Effectuez un va-et-vient pendant 5 minutes environ sur l'envers de votre tissu

### **b) au séchoir à cheveux (abat-jour, etc.):**

- Passez 3 minutes de vent chaud sur toute la surface de la soie

### **c) au four traditionnel:**

- Préchauffez votre four à 150°C. Vos couleurs seront fixées après 5 à 10 minutes de passage au four.

### *Rappel*

Dans tous les cas,  
il est impératif de bien  
protéger la soie  
de tout contact avec  
l'eau avant fixage.

## **Conservation des colorants**

Les colorants purs se conservent parfaitement dans un flacon bien rebouché\*.

Pour conserver les mélanges, il est judicieux d'avoir à disposition quelques flacons triés par tonalité. Ces mélanges serviront de base pour composer des couleurs assourdis et mettre ainsi en valeur les tons vifs.

Rangez les flacons de colorant à l'abri du gel et des fortes chaleurs et, si possible, dans un local faiblement éclairé.

\* Si après un certain temps vous constatez une formation de dépôt, vous pouvez les filtrer (filtre à café) avant de les réutiliser.