

Le fixage au micro-ondes pas à pas

A. La technique du Shibori

1. Le matériel nécessaire

- Peintures étuvables H Dupont Classique (2 ou 3 couleurs de peinture par foulard)
- (Vinaigre)
- 1 four à micro-ondes
- 1 récipient à surface plate: pyrex, assiette (résistant au micro-ondes)
- Élastiques ou ficelle en coton
- Gants en caoutchouc

2. Marche à suivre

- Mouillez votre pièce de soie (avant d'avoir plié et formé votre soie) sous un robinet ou dans une bassine d'eau puis bien essorez en la gardant juste humide **OU** vous pouvez remplir un récipient d'eau chaude et ajoutez le vinaigre (environ une cuillère à soupe par litre d'eau) après avoir plié et formé votre soie. Ce bain eau/vinaigre peut être réutilisé plusieurs fois.
- Pliez la soie plusieurs fois en deux jusqu'à l'obtention d'un carré ou d'un rectangle. Plissez, pliez ou nouez ensuite la soie selon les effets souhaités.
- Faites tenir avec les élastiques ou la ficelle. Veillez à bien serrer pour faire des réserves et ainsi obtenir des effets (en nouant des parties du tissu, cousant des plissés, enroulant sur un tube...).
- **ATTENTION! Ne pas utiliser d'objet métallique (micro-ondes)**
- Trempez la soie dans le bain puis essorez très légèrement à la main.
- Posez le tissu encore humide dans le plat en pyrex et aspergez-le avec la pipette graduée (ou une cuillère) d'une ou plusieurs couleurs.
- Enfilez les gants et du bout des doigts, faites pénétrer la couleur dans le tissu.
- Placez le plat contenant la soie colorée au micro-ondes.
- Faites chauffer pendant 2x2 minutes à 700-800 watts.
- À la sortie du four, rincez la soie encore nouée dans un bain d'eau froide pour ôter l'excédent de couleur (toujours avec les gants!).
- Enlevez la ficelle ou les élastiques (sur soie mouillée ou sèche).
- Rincez à nouveau jusqu'à ce que l'eau soit claire puis, essorez à la main.
- Repassez encore humide afin d'enlever les plis, fer réglé sur coton.

Cette technique ne nécessite pas d'étuvage

3. Remarques

- Ces temps de cuisson sont indicatifs, ils sont proportionnels à la quantité de soie travaillée
- Il est nécessaire de vérifier la tenue de la teinture avant de la rincer, en trempant un morceau dans l'eau afin de voir si la couleur ne s'enlève pas
- La soie doit toujours être humide pendant la manipulation
- Choisissez de préférence une soie légère: Pongé 5 ou 7 Mouseline ou Crêpe Georgette.
- Une fois terminé, vous pouvez personnaliser vos réalisations avec des couleurs thermofixables ou des guttas à l'eau.



B. La teinture simple (soie ou étamine de laine)

1. Le matériel nécessaire

- Peintures étuvables H Dupont Classique (2 ou 3 couleurs de peinture par foulard)
- Vinaigre
- 1 four à micro-ondes
- 1 récipient en pyrex
- Gants en caoutchouc

2. Marche à suivre

(exemple pour un carré de 90x90cm en pongé 9)

- Remplissez le plat en pyrex de 2 litres d'eau chaude et 100ml de vinaigre.
- Chauffez et, au premier frémissement, ajoutez de la couleur H Dupont Classique avec la pipette graduée (à raison de 1 à 3 cuillère(s) à soupe) d'une ou plusieurs couleurs suivant les effets recherchés (quantité selon l'intensité de couleur désirée) et mélangez.
- Introduisez ensuite votre soie humide et bien essorée et portez à ébullition tout en remuant afin de bien répartir la teinture. Maintenez l'ébullition pendant 2 minutes puis éteignez la source de chauffage.
- Laissez reposer.
- Sortez votre soie et rincez la à l'eau froide.
- Laissez sécher puis repassez encore humide, fer réglé sur coton.

3. Remarques

- Ces temps de cuisson sont indicatifs, ils sont proportionnels à la quantité de soie travaillée
- Il est nécessaire de vérifier la tenue de la teinture avant de la rincer, en trempant un morceau dans l'eau afin de voir si la couleur ne s'enlève pas
- La soie doit toujours être humide pendant la manipulation
- **Pour l'étamine de laine**, trempez dans de l'eau chaude quelques minutes puis opérez de la même façon (avec utilisation de plus de couleur avec un temps de chauffage plus long, l'idéal étant d'attendre que l'eau redevienne transparente).



Rappel

Les couleurs «Classique»
H Dupont ne teignent
que les fibres animales
(ne pas appliquer sur
la viscose, le polyester...)